

1K DÄMMSTOFF- UND FLACHDACHKLEBER ROOF TACK 800

PRODUKTBESCHREIBUNG

Roof Tack 800 ist ein gebrauchsfertiger Polyurethankleber mit hervorragenden Haftzugfestigkeiten zur schnellen und sicheren Verklebung von Wärmedämmstoffplatten auf Flachdächern. Die hohe Ergiebigkeit und starke Anfangshaftung des Klebeschaums ermöglichen ein schnelles und einfaches Anbringen der Wärmedämmstoffplatten. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und erfordert keine zusätzlichen Rüstarbeiten.

Dieses Produkt wurde unter Anwendung der Lenkungsmaßnahmen eines von Bureau Veritas Certification zugelassenen Qualitätsmanagementsystems gemäß ISO 9001 hergestellt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Verklebung von Dämmstoffplatten, wie z.B.

- Polyurethan-Hartschaum
- Polystyrol-Hartschaum
- Phenolharz- / Mineralfaserdämmstoffe (saugfähige Untergründe, wie z.B. Faserdämmstoffe, benötigen erhöhte Verbrauchsmengen)
- mineralisch bestreute Bitumenbahnen
- vlieskaschierte Abdichtungsbahnen auf Basis von PVC, EPA und TPO

auf geeigneten Klebeuntergründe, wie z.B.:

- Beton und Porenbeton
- Holzwerkstoffplatten
- Faserzementplatten
- mineralisch bestreute Bitumendachbahnen
- Stahlprofilblech
- PIR MF / EPS / XPS

Die Haftflächen müssen frei von Trennmitteln wie Talkum, Fett, PE, PP, PTFE, Ölen und Silikonen sein.

Hinweis: Vor Auswahl der Materialien sind die Herstellerangaben sorgfältig zu prüfen, um die Kompatibilität hinsichtlich der Verklebung sicherzustellen. Nicht erwähnte Materialkombinationen sind vor dem Einsatz durch Haftzugversuche zu testen.

PRODUKTVORTEILE

- einfache, zeitsparende und sichere Verklebung von Dämmstoffplatten
- gleicht Unebenheiten aus
- Reduktion der Arbeitszeit um bis zu 30% gegenüber traditionellen Dachklebern
- Windsogstabil im Verbund (systemgeprüft gemäß ETAG006, 5.1.4.1., Prüfberichte 33/2019 & 34/2019 (I.F.I. Aachen)
- Widerstand gegenüber Windlasten (gemäß ETAG 006): Verklebung von EPS Dämmplatten: $W100\% = 4500 \text{ N/m}^2$
- Verklebung von PIR MF Dämmplatten: $W100\% = 5000 \text{ N/m}^2$

- sehr emissionsarm (GEV EMICODE EC1 Plus)
- Deutsches Gütesiegel für nachhaltiges Bauen (DGNB): Qualitätsstufe 2
- Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 Teil 1
- Ausbeute 750 ml: bis zu 18 m² Dämmstoffplatten/ bis zu 54 lfm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Roof Tack 800 haftet auf allen üblichen Baumaterialien, ausgenommen Polyethylen, Silikon, Öle und Fette, Formtrennmittel oder ähnliche Substanzen. Der Kleber lässt sich bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von +5°C bis +35°C verarbeiten. Durch das Aufschäumen des Klebeschaums werden auch bei unebenen Untergründen vollständig haftende Klebeflächen bis 1 cm Schichtdicke hergestellt. Der ausgehärtete Kleber ist verrottungsfest, feuchtigkeits- und temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Er ist alterungsbeständig, jedoch nicht gegen UV-Strahlung.

ARBEITSVORBEREITUNG

Die Untergründe müssen fest, sauber, staub- und fettfrei sein. Lose Teile entfernen und ggf. Untergrund mit geeigneten Tiefenprimern tragfähiger machen. Die Verklebung kann auch auf leicht feuchten Untergründen erfolgen. Stehendes Wasser ist zu vermeiden. Sinterschichten und Zementschlämme bei mineralischen Untergründen (z.B. Beton) mechanisch entfernen. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen. Höning PU Reiniger zur Reinigung und Entfernung frischen Klebeschaums bereitstellen. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei +20°C. Zu kalte Dosen vorsichtig im lauwarmen Wasserbad erwärmen. ACHTUNG: Niemals über +50°C erhitzen, da sonst Berstgefahr besteht. Zu heiße Dosen, z.B. aus dem Fahrzeug im Sommer, entsprechend im kalten Wasserbad kühlen! Vor dem Aufschrauben der Dose auf die Dosierpistole ca. 30x gut schütteln. Bedienungsanleitung der Dosierpistole beachten.

VERARBEITUNG

Pro m² Klebefläche sind mindestens 3 gleichmäßige Kleberstränge mit einem Durchmesser von mindestens 30 mm erforderlich. Die Anzahl der Kleberstränge sind gemäß DIN EN 1991-1-4/NA, Tabelle NA.B.3 (Vereinfachte Geschwindigkeitsdrücke) abhängig von Region, Dachfläche, Bauwerkshöhe, Eck- bzw. Randbereich, sowie den zu verklebenden Materialien. Nachstehende Tabelle gibt einen Überblick der benötigten Kleberstränge pro m² bei Verwendung von Polystyrol- Dämmstoffplatten. **Hierbei handelt es sich jedoch um eine vereinfachte Darstellung am Beispiel geschlossener Gebäude und befreit nicht von einer exakten Berechnung der Windsogkräfte und dem daraus resultierenden Klebstoffbedarf. Siehe Prüfbericht ETAG 006.**

Verbrauchsempfehlungen / Anzahl der Klebstoffstränge:

Höhe Dachfläche	Eckbereich	äußerer Randbereich	innerer Randbereich	Innenbereich
Windzone 1: alle Gebäudekategorien				
bis 25 m	5	4	3	3
Windzone 2: Gebäudekategorien 2 bis 4				
bis 12 m	5	4	3	3
>12 – 25 m	6	5	3	3
>25 m	Einzelnachweis erforderlich			
Windzone 3: Gebäudekategorien 2 bis 4				
bis 12 m	6	5	3	3
>12 – 25 m	7	6	4	3
>25 m	Einzelnachweis erforderlich			

Gemäß Flachdachrichtlinie, Absatz 2.6.3.3 und Tabelle 8, können für alle geschlossenen Gebäude bis 25 m Höhe bei Verlegung ohne Auflast folgende Klebstoffmengen mit einem Strangdurchmesser von mindestens 30 mm als ausreichende Sicherung gegen Abheben durch Windkräfte angesehen werden:

Innenbereich	4 Klebstränge / m ²
Innerer Randbereich	5 Klebstränge/ m ²
Äußerer Randbereich	6 Klebstränge/ m ²
Eckbereich	8 Klebstränge/ m ²

Bei Verklebung von Mineralwolle sind die Werte gemäß vorgenannter Tabelle anzuwenden. Bei Verklebung von Mineralwolle untereinander ist jeweils 1 Klebestrang zusätzlich aufzutragen. Bei Stahltrapezprofilblechen (DIN 18807, Teil 1) ist der Kleber unter Berücksichtigung der vorgenannten Auftragsstränge am Hochpunkt der Obergurte aufzutragen. Den Kleber direkt auf den Untergrund auftragen. Anschließend die Dämmplatte zügig mit leichtem Druck anpressen und einschwimmen. Die kleboffene Zeit beträgt je nach Temperatur und Feuchtigkeit ca. 3 - 4 Minuten, längere Standzeiten beeinträchtigen die Haftung zum Untergrund. Während der kleboffenen Zeit können die Dämmplatten mit einer Richtlatte nachjustiert werden. Allfällige Stoßfugen zwischen den Dämmstoffplatten können mit dem Kleber gefüllt werden. Nach 45 Minuten ist für die weitere Bearbeitung eine ausreichende Haftung zum Untergrund erreicht. In dieser Zeit dürfen die Dämmstoffplatten nicht begangen werden. Frische Kleberflecken sofort mit Höning PU Reiniger entfernen, ausgehärteter Kleber ist nur mechanisch zu beseitigen. Achtung: der Reiniger enthält Aceton und kann die Dämmstoffplatte beschädigen. Die Dosierpistole auf einer nicht entleerten Dose bis zur nächsten Anwendung angekoppelt lassen! Eine angebrochene Dose ist innerhalb von 4 Wochen zu verarbeiten. Vollständig entleerte Dosen vorsichtig von der Dosierpistole abschrauben und die Dosierpistole zunächst äußerlich mit Höning PU Reiniger reinigen. Anschließend eine Dose Höning PU Reiniger aufschrauben und den Dosierhebel

mehrmals zur inneren Reinigung der Dosierpistole betätigen – die Dosierspitze hierbei in ein geeignetes Auffanggefäß richten. Vorsicht: der Reiniger entweicht mit hohem Druck!

FÜLLMENGEN UND LIEFEREINHEITEN

Inhalt	750 ml
1 VPE / Karton	12 Dosen
1 VPE / Palette	70 Kartons (840 Dosen)

HALTBARKEIT UND LAGERUNG

15 Monate mit VKF- Ventiltechnik
Die ideale Lagerungstemperatur der Dosen liegt zwischen +10 und +20°C. Die Dosen sind stehend zu lagern und vor Feuchtigkeit, Frost und Hitzeeinwirkung zu schützen.

SICHERHEITSHINWEISE

Siehe Sicherheitsdatenblatt

ENTSORGUNG

Entleerte Dosen sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen. In Deutschland erfolgt die Abholung von Kartons mit entleerten Dosen durch die PDR. Weitere Informationen befinden sich auf dem Etikett und/oder der Kartonaußenseite.

TECHNISCHE DATEN:

(ermittelt bei +23°C, 50% relative Luftfeuchte); gemäß FEICA Test Methoden & DIN EN 17333)

Verarbeitungstemperaturen (2) (Untergrund und Umgebung)	minimal + 5°C optimal + 20°C maximal + 35°C
Verarbeitungstemperaturen (2) (Dose)	minimal + 5°C maximal + 30°C
Schaumfarbe	orange
Zellstruktur	mittel-fein
Rohdichte (FEICA TM 1019)	trocken ~ 20 kg/m ³
Kleboffene Zeit	feucht 3 – 4 min
Schneidbarkeit (FEICA TM 1005)	trocken ~ 30 min
Voll belastbar	~ 12 Stunden
Ausbeute in Laufmeter (Ø 3 cm Strang = 14 g/Lfm) (1)	750 ml: bis zu 54 lfm
Flächenleistung in m ² bei 3 Strängen (Ø 3 cm) pro m ²	750 ml: 18 m ²
Sprödigkeit (FEICA TM 1008; trocken)	+5°C/ 1.5h/ 24h 1 / 1
Dimensionsstabilität (FEICA TM 1004)	trocken ± 3%
Expansionsdruck (während der Aushärtung) (FEICA TM 1009)	nach 0.6 h, 1.5 kPa
Nachexpansion (35-mm-Fuge) (FEICA TM 1010)	trocken ~ 40 %
Haftzugfestigkeiten:	
EPS / Bitumen besandet	3 mm ~ 90 kPa
EPS / Bitumen besandet	8 mm ~ 55 kPa
PIR MIFA / Bitumen besandet	3 mm ~ 90 kPa
PIR MIFA / Bitumen besandet	8 mm ~ 55 kPa
Zugfestigkeit (FEICA TM 1018)	trocken ~ 70 kPa
Reißdehnung (FEICA TM 1018)	trocken ~ 14 %
Scherfestigkeit (FEICA TM 1012)	trocken ~ 30 kPa
Druckspannung (bei 10% Stauchung) (FEICA TM 1011)	trocken ~ 15 kPa
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Schaums	- 40 bis + 80°C (kurzfristig bis 100°C)
GEV EMI CODE EC1 PLUS	sehr emissionsarm
Französische VOC-Emissionsklasse	A+
Deutsches Gütesiegel für nachhaltiges Bauen (DGNB)	Qualitätsstufe 2
Baustoffklasse gem. DIN 4102 Teil 1	B1
Widerstand gegenüber Windlasten, Verklebung von EPS Dämmplatten W100% = 4500 N/m ²	W100% = 4500 N/m ²
Widerstand gegenüber Windlasten, Verklebung von PIR Dämmplatten gem. ETAG 006)	W100% = 5000 N/m ²

(1) Ein proportionales Verhältnis zwischen Ausbeute und Füllmenge ist nicht grundsätzlich gegeben. Höhere/niedrigere befüllte Dosen müssen gesondert betrachtet werden. (

2) Dosentemperatur min. +5°C und max. +30°C. Ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei +20°C, andere Temperaturen können zu anderen Werten führen